

Polycarbonat Wellplatten

Allgemeine Eigenschaften	Wert	Norm
Maximale Dauergebrauchstemperatur	115°C	
Hagelschlagtest mit Kunststoffkugeln 30 mm	Geschwindigkeit > 21 m/sec	
Ausdehnung bei Wärme und Feuchtigkeit	ca. 6 mm/m = 0,6%	

Die Daten sind Richtwerte und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf die weiterverarbeiteten Produkte übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu.