

VIKURES

Allgemeine Eigenschaften	Wert	Norm
Dichte	1430 kg/m	DIN 53419
Abriebfestigkeit	> 2 N	SO 4586/2-14
Verschleißwiderstand (unifarben)	> 350	DIN 53799 / ISO 4586/2-6
Lichtechtheit	> 6	Blaumaßstab
Farbechtheit	keine Abweichung	DIN 54004 / ISO 4586/2
	keine Abweichung	DIN 53799 / ISO 4586/2-15
Brandverhalten	> 350	DM 53799 / ISO 4586/2-6
Thermische Eigenschaften		
Verhalten gegenüber Wasserdampf (2 Std. bei 100°C)	< 2 %	DIN 53799 / ISO 4586/2-7
Hitzebeständigkeit (180°C für 20 min.)	leichte Veränderung	DIN 53799 / ISO 4586/2-8

Die Daten sind Richtwerte und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf die weiterverarbeiteten Produkte übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu.